



PRODUKTBESCHREIBUNG

graffitiCRACK soft ist Teil eines Anti-Graffiti-Systems und dient ausschließlich zur Entfernung der temporären Schutzschicht **graffitiBLOCK C**. Im Falle eines Farbanschlages auf eine mit **graffitiBLOCK C** geschützte Fassade entfernt **graffitiCRACK soft** die Schutzschicht mitsamt dem Graffiti. Die Anwendung kann dabei gezielt an den mit Graffiti verunreinigten Stellen erfolgen.

Um die Schutzwirkung wieder herzustellen, ist es nötig, **graffitiBLOCK C** auf die trockene, gereinigte Fläche erneut aufzutragen.

graffitiCRACK soft enthält Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe, ist nach Zugabe von reichlich Wasser biologisch abbaubar und enthält keine halogenierten oder giftigen Lösungsmittel.

graffitiCRACK soft ist eine gebrauchsfertige Flüssigkeit (auf Anfrage auch als Gel erhältlich). Abhängig von Untergrund und Verschmutzungsgrad benötigen Sie ca. 0,1 – 0,4 l/m².

graffitiCRACK soft ist für gewerbliche Anwender bestimmt und ab Herstellungsdatum (siehe Etikettenaufdruck) mindestens ein Jahr haltbar.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1 **graffitiCRACK soft** auf möglichst trockenem Untergrund **unverdünnt und lokal** auf die Farbverunreinigung mit einem Pinsel oder einer Walze auftragen. (Durch Zugabe von Wasser wird die Wirksamkeit von **graffitiCRACK soft** gestoppt!) Bei rauen und porösen Untergründen mit kreisenden Pinselbewegungen den **graffitiCRACK soft** gut verteilen, um ein Vordringen in die Poren zu gewährleisten.



2 Die Einwirkzeit beträgt ca. 2 bis 10 Minuten, je nach Alter der Farbe, Untergrundbeschaffenheit und Temperatur* (idealer Temperaturbereich: 10 – 25 °C). Achtung: **graffitiCRACK soft** nicht austrocknen lassen! Bei starker Sonneneinstrahlung und Wind empfiehlt sich die Abdeckung mit einer Folie.



3 Mit einem Kaltwasserstrahl die Schutzschicht samt der Farbe vom Untergrund entfernen. Bei porösen Flächen empfiehlt sich die Anwendung eines Wassersprühstrahls (Drucksprüher bis Hochdruckreiniger**). Sollten Farbreste verbleiben, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.



4 Abschließend die Fläche gut mit Wasser nachspülen.



* Unterhalb von 10 °C Außentemperatur ist eine längere Einwirkzeit notwendig. Alternativ kann die Entfernung der Schutzschicht mit Heißwasser (> 80 °C) erfolgen.

** Achtung: Nur mit niedrigem Wasserdruck arbeiten, um Beschädigungen des Untergrundes zu vermeiden!

TIPP

Farbschmierereien auf Untergründen ohne Graffiti-Schutz lassen sich mit **graffitiCRACK®**-Graffiti-Entferner schnell und sauber entfernen, ohne Verschmieren und Schattenbildung, wie es häufig bei konventionellen Produkten vorkommt.

Durch Schmutzpartikel, Ruß, und Fette unansehnlich gewordene Oberflächen lassen sich mit **liso-CLEAR®** porentief reinigen. Dank der neuen Wirkweise zeigen die so behandelten Flächen über viele Monate hinaus eine schmutzabweisende Wirkung.

WICHTIGE HINWEISE

Das Waschwasser sollte aufgrund der Farbreste über ein Fließ am Boden aufgefangen werden.



Bitte beachten Sie die Hinweise zum fachgerechten Umgang, zur Lagerung und Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt!

Bei Augenkontakt Auge mehrere Minuten unter Wasserstrahl bei geöffnetem Lid ausspülen. Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

Die Angaben dieses Produktdatenblattes entsprechen dem Stand der Technik. Wir behalten uns Änderungen in der Zukunft vor.

Weitere leistungsfähige Produkte auf Nanotechnologie-Basis finden Sie in unserem **SOLVANEX®**-Produktsortiment auf: www.solvaneX.de